



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



Peinture SOL

Fiche technique Juillet 2017



Décoration et protection des sols

Cette peinture acrylique décore et protège les sols des agressions intérieures (détergent, fort passage) et extérieures (pluie, soleil).

DESTINATION

Idéale pour le sol du garage, de la cave, du couloir, de l'atelier ou de la boutique (parquet, béton). Elle convient également aux appuis de fenêtre.

AVANTAGES

- 2 couches possibles dans la journée
- Sans primaire d'accrochage
- Excellente adhérence
- Lavable

PALETTE

80 teintes du nuancier PARIS

CONDITIONNEMENT

1 et 3 litres

MISE EN ŒUVRE

Pour valider la teinte, réalisez un essai sur 1 m² environ.
Pour l'application, suivez le guide fourni !

DONNEES TECHNIQUES

Densité ± 0,05 : TP 1,35 | NE 1,25

Extrait sec ± 2 % : TP 61 | NE 56



- Excellente résistance aux liquides :
Test norme NF EN ISO 2812-3 → aucune altération décelée visuellement
- Excellente résistance à l'abrasion, aux agents chimiques, aux huiles et aux détergents
- Adhérence sur béton et ciment après neutralisation :
par quadrillage norme NF EN ISO 2409 → cotation 0 (aucun décollement)
- Haute résistance à la rayure et à l'abrasion :
Test abrasion TABER norme NF EN ISO 7784-2 → 206,8 mg après 1000 tours
- Résistance à la traction norme NF EN 4624 : Contrainte de la traction = 1,3 MPa



Classification COV conforme à la directive 2004/42/CE : CAT. A/i 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 132g/l COV.
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | HYGIENE ET SECURITE : Consulter la FDS correspondante
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL



Bien ventiler
le chantier



Appliquer
entre 5 et 30°C



Hygrométrie
< 50% HR

LAGAE



NE PAS DILUER



Sec au toucher
en 4 heures



Recouvrable
après 12 heures

MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929

Peinture SOL : MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL AU CHOIX

- Brosse
- Rouleau à poils demi longs

PREPARATION

Le résultat dépend de la préparation de la surface

- Protéger impérativement les plinthes et seuils de porte
- Dégraisser, brosser, gratter, poncer et dépolir le support

Il doit impérativement être propre, sain, sec et lisse pour permettre :

- l'adhérence parfaite de la Peinture SOL
- l'obtention d'un résultat net et bien tendu

FINITION

Bien mélanger la peinture avant chaque utilisation.

Appliquer la Peinture SOL directement à l'aide du matériel choisi en 2 couches à 12 heures d'intervalle minimum.

Laisser sécher 3 jours pour un durcissement complet.

ATTENTION

Veiller à démarrer l'application du coin opposé à la sortie de la pièce.

S'assurer d'un éclairage suffisant et orienté de façon à visualiser la progression de l'application.

A vous de jouer !