OCEA SOL

Peinture mono composant pour décoration et protection des sols

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Gamme OCEA Technique

950 teintes

Intérieur Extérieur

Aspect Demi Brillant

Brosse Rouleau poils demi longs

Nettoyage à l'eau

RSS 6 m²/l

Sec 4 h Rec. 12 h Dur 72h

Valeur ajoutée du produit

A base de résines acryliques modifiées en dispersion aqueuse, OCEA SOL décore et protège les sols des agressions extérieures (soleil, pluie, gel...) comme des agressions intérieures (lessivages au détergent, fort passage...). OCEA SOL est un revêtement qui convient à la fois en rénovation et sur supports neufs avec une grande facilité d'application.

Qualités

Prêt à l'emploi et sans dilution.
Rendu demi-brillant et tendu.
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant. Accroche exceptionnelle, ne nécessite pas de primaire d'accrochage sauf si le revêtement à peindre est un carrelage ou une surface très brillante et très « fermée », appliquer OCEAFIX 300 en sous couche.
Souple et excellente résistance aux rayures, chocs et taches. Grande résistance à l'usure et à l'abrasion.
→ Test abrasion TABER : < 100 mg après 500 cycles
→ Dureté Persoz : > 80 s après 28 jours
Lessivable et excellente résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux détergents.
Peinture anti-poussière.

Destinations

Décoration et protection des sols en travaux neufs ou d'entretien : béton surfacé, chape ou dalle de ciment, carrelage, ancienne peinture, parquet non ciré ...
Adapté aux locaux privés de service et d'habitation
Adapté aux garages, buanderies, caves et locaux de service
La différence de plastifiant contenu dans OCEA SOL et dans les matériaux de type caoutchouc, peut engendrer un effet collant lors d'un contact prolongé

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER
Consistance : crémeuse
2 couches impératives et minimum
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 50% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dureté complète après 72 heures

EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

3 et 10 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 104 g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc Calibré : 52 ± 2% - Base NE : 42 ± 2% | Densité : Blanc Calibré : 1,10 ± 0,05 - Base NE :1,01 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 126 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2023

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954