



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



Peinture CREDENCE

Fiche technique Juillet 2017



Comme une crédence en inox ou carrelage

Cette peinture acrylique est insensible aux projections alimentaires et résistante aux produits ménagers, aux nettoyages répétés, à la chaleur et à la vapeur ...

Idéale pour le garage, la cuisine, la salle de bain, l'atelier...

Elle s'applique directement sur Bois Béton Ciment Plâtre Carrelage Faïence Panneaux divers ...

AVANTAGES

- Haute résistance à l'abrasion, aux détergents et aux agents chimiques
- Excellente adhérence
- Faible odeur
- Lessivable

PALETTE

80 teintes du nuancier PARIS

CONDITIONNEMENT

0,5 et 3 litres

MISE EN ŒUVRE

Pour valider la teinte, réalisez un essai sur 1 m² environ.
Pour l'application, suivez le guide fourni !

DONNEES TECHNIQUES

Densité ± 0,05 : 1,25

Extrait sec ± 2 % : 56



Bétadine Beurre froid ou chaud Café Confiture Huile
 Javel Ketchup Lait Liquide vaisselle Mayonnaise Mercurochrome
 Moutarde Pâte à tartiner Sauce tomate
 Sirop de cassis Soda Thé Vin rouge Vinaigrette



Classification COV conforme à la directive 2004/42/CE : CAT. A/i 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 132g/l COV.
 Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | HYGIENE ET SECURITE : Consulter la FDS correspondante
 CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL



Bien ventiler
le chantier



Appliquer
entre 5 et 25°C



Hygrométrie
< 50% HR

LAGAE



NE PAS DILUER



Sec au toucher
en 2 heures



Recouvrable
après 6 heures

MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929

Peinture CREDENCE : MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL AU CHOIX

- Brosse
- Pinceau
- Rouleau laqueur

PREPARATION

Le résultat dépend de la préparation de la surface

- Protéger impérativement l'espace de travail
- Dégraisser, poncer et dépolir le support

Le support doit impérativement être propre, sain, sec et lisse pour permettre :

- l'adhérence parfaite de la Peinture CREDENCE
- l'obtention d'un résultat net et bien tendu

FINITION

Bien mélanger la peinture avant chaque utilisation.

Appliquer la Peinture CREDENCE directement à l'aide du matériel choisi en 2 couches à 12 heures d'intervalle minimum.

Laisser sécher 48 heures avant projection d'eau.

A vous de jouer !