

# Primafer

Primaire d'accrochage du système Sherwin-Williams® Unitherm®

<b>Description du produit</b>	Primafer est un primaire d'accrochage à base de résine acrylique en dispersion pour structures métalliques non galvanisées.
<b>Emploi</b>	Primafer s'utilise comme couche de fond des peintures intumescentes Sherwin-Williams® Unitherm®
<b>Avantages</b>	Primafer offre une adhérence parfaite sur de nombreux supports et une excellente durabilité dans le temps.
<b>Destination</b>	INTERIEUR et EXTERIEUR

## Caractéristiques du produit

<b>Genre</b>	
<b>Consistance</b>	Fluide
<b>Couleurs</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Pot de 4 l et 15 l

## Stockage

<b>Conditions de stockage</b>	Craint le gel 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec
<b>Conservation</b>	

## Caractéristiques techniques

<b>Densité</b>	1,40 ± 0,1
<b>Extrait sec</b>	59 ± 1%

## Informations sur les systèmes

### Propositions de revêtement

#### Primaire

Primafer (surface non galvanisée)  
Primagalva (surface galvanisée)

#### Peinture intumescente

Unitherm® STEEL SB Exterior  
Unitherm® STEEL WB-60  
Unitherm® STEEL WB-120

#### Peinture de finition

Finifer

### Remarques pour la mise en œuvre

**Consommation** 0,115 l/m<sup>2</sup> en 1 couche

**Préparation du support** Le support doit être exempt de tout autre produit, soigneusement dégraissé et nettoyé, parfaitement propre et sec.

### Conditions d'application

**Température du support** Minimum + 3 °C au-dessus du point de rosée

**Température ambiante** Minimum + 10 °C | Idéalement + 20 °C | Humidité relative à 80%

### Instructions pour la mise en œuvre

**Outillage pour le mélange** Prêt à l'emploi | Bien mélanger avant application

**Application** A la brosse : dilution de 0 à 2% à l'eau  
Au pistolet : dilution 0 à 5% à l'eau

**Nettoyage des outils** A l'eau

**Temps d'attente entre les couches** Sec au toucher : 1 heure  
Recouvrable : 6 heures

**Délai de séchage final** Durcissement complet : 3 jours

**Hygiène et sécurité** Consulter la FDS correspondante : [www.lagae.paris](http://www.lagae.paris)

LAGAE

Peintures LAGAE  
125 avenue Victor Hugo  
93300 Aubervilliers

Tél : 01 48 33 09 55  
Fax : 01 48 33 34 55  
[www.lagae.paris](http://www.lagae.paris)