

## Finifer intérieur

Peinture de finition du système Sika® Unitherm®

<b>Description du produit</b>	Peinture de finition en phase aqueuse
<b>Emploi</b>	Finifer intérieur s'utilise comme finition des peintures intumescentes Sika® Unitherm® sur structures métalliques.
<b>Avantages</b>	Finifer intérieur offre une finition très soignée et teintée.
<b>Destination</b>	INTERIEUR
<b>Caractéristiques du produit</b>	
<b>Genre</b>	
<b>Consistance</b>	Légèrement thixotrope
<b>Couleurs</b>	950 teintes
<b>Aspect</b>	Satiné mat de face
<b>Conditionnement</b>	Pot de 4 l et 15 l
<b>Stockage</b>	
<b>Conditions de stockage</b>	Craint le gel
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec
<b>Caractéristiques techniques</b>	
<b>Densité</b>	1,30 ± 0,1
<b>Extrait sec</b>	59 ± 2%

## Informations sur les systèmes

### Propositions de revêtement

#### Primaire

Primafer (surface non galvanisée)

Primagalva (surface galvanisée)

#### Peinture intumescente

Sika® Unitherm® STEEL S

Sika® Unitherm® STEEL W-60

Sika® Unitherm® STEEL W-120

#### Peinture de finition

Finifer

## Remarques pour la mise en œuvre

### Consommation

80 à 150 ml/m<sup>2</sup>

Appliquer 2 couches pour les teintes vives

### Préparation du support

Le support doit être exempt de tout autre produit, soigneusement dégraissé et nettoyé, parfaitement propre et sec.

### Conditions d'application

#### Température du support

#### Température ambiante

Entre + 10 et 25 °C

## Instructions pour la mise en œuvre

### Outillage pour le mélange

Prêt à l'emploi

NE PAS DILUER

### Application

Airless | Brosse | Pistolet | Rouleau

### Nettoyage des outils

A l'eau

### Temps d'attente entre les couches

Sec au toucher : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

### Hygiène et sécurité

Consulter la FDS correspondante : [www.lagae.paris](http://www.lagae.paris)

LAGAE

Peintures LAGAE  
125 avenue Victor Hugo  
93300 Aubervilliers

Tél : 01 48 33 09 55  
Fax : 01 48 33 34 55  
[www.lagae.paris](http://www.lagae.paris)

  
warrington  
certification