OCEA DTM 17

Peinture laque deux en un,

Directe sur **T**out **M**étal

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Gamme OCEA Technique

Teintes à la demande

Intérieur Extérieur

Aspect Brillant

Brosse Pistolet Rouleau

Nettoyage à l'eau

RSS 12 à 14 m²/l

Sec 6 h Rec. 12 h Dur 1 sem

Valeur ajoutée du produit

Peinture Directe Tout Métal aux performances multiples et offrant la qualité d'une peinture industrie.

Océa DTM 17 forme un film très mince parfaitement tendu, brillant, d'une très grande dureté et bloquant toute formation ou propagation de corrosion. La morphologie de sa résine HDT (Hydrophobic Dispersion Technology) protège le support et l'isole de toute forme d'humidité.

Qualités

2 en 1 : primaire et finition / Film mince
Tendu parfait - Grande brillance - Grande dureté - Insaponifiable
Adhérence optimale sur tous les métaux
Impact minimum sur l'environnement (sans oxyde de zinc ni agent anti corrosion)
Respect de la santé humaine (sans rajout de formaldéhyde)

Test à l'humidité : 100% RH : 40°C
Test au brouillard salin : plus de 500 heures d'exposition

Destinations

Décoration et protection en intérieur comme en extérieur : structure métallique, panneau occultant, clôture, brise-vue, portail, porte d'ascenseur, tuyauterie, **bardage**, mélaminé...

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER
Consistance : liquide
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 50% HR
RESINE TRES SENSIBLE AU GEL
Utiliser dans une zone bien ventilée et dépoussiérée

Appliquer sur support sec, sain, exempt de rouille ou calamine, et dégraissé à l'alcool pour un résultat optimal
Remuer le produit à l'aide d'une spatule et laisser reposer 5 minutes pour que les bulles remontent en surface

Appliquer en COUCHES TRÈS FINES avec un pinceau très souple à poils très fins, un rouleau laqueur ou au pistolet
Pour adhérer parfaitement, **OCEA DTM 17 doit impérativement être appliqué en très fines couches** (2 à 3 si nécessaire pour couvrir le support)

Laisser sécher de 24 h à 1 semaine pour un résultat optimal
Dureté complète selon DTU 59.1 après 21 jours

1, 3 et 10 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 50g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 40 ± 2% | Densité : 1,03 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 118 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2023

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ **tél. +33 (0)1 48 33 09 55** ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954