OCEALITH

Peinture pour façade HydroPliolite™ d'aspect mat minéral

Gamme OCEA Technique

Blanc et Pastel

Extérieur

Aspect Mat minéral

Brosse Pistolet Rouleau

Nettoyage à l'eau

RSS 7 à 10 m²/l

Sec 3 h Rec. 6 h

Valeur ajoutée du produit

OCEALITH est une peinture de ravalement de haute performance et d'une grande matité.

Formulée à base d'HydroPliolite™, elle présente une haute résistance aux agents de corrosion des atmosphères industrielles et marines, ainsi qu'à l'action alcaline des supports.

Qualités

Forme un film imperméable à l'eau
et perméable à l'air qui laisse respirer le support
Remarquable tenue aux intempéries
Excellente résistance à l'encrassement
Insensible aux eaux de ruissellement
Grande opacité et profonde matité
Excellente lavabilité

Destinations

Bétons
Briques
Peintures anciennes même silicatées
Pierres
Plâtres ...

Bénéfices à l'application

Application 2 couches dans la même journée
Application directe sur supports secs et sains, neufs ou anciens, brossés, grattés ou dégraissés selon le cas
Adhérence remarquable même sur support difficile :
Sur support farinant ou friable, appliqué OCEA FOND pour refixer le fond.
Dans les autres cas, ne nécessite pas de primaire d'accrochage.

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : crémeuse
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution éventuelle de 5% pour la 1ère couche

EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

4 et 15 l

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 32g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 64 ± 2% | Densité : 1,53 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 64 devant être présente sur le chantier | Edition mai 2025

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ **tél. +33 (0)1 48 33 09 55** ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954