

LAGAE

MADE IN  
FRANCE

# OCEA PISCINE

Peinture pour décoration et protection des piscines



## Valeur ajoutée du produit

Peinture acrylique ultra résistante, Océapiscine peut être appliquée sur de nombreuses surfaces : béton, carrelage, ciment, enduit, ancienne peinture en bon état...

Pour un coût réduit, Océapiscine offre à la fois « coup de jeune » et protection.

Gamme  
OCEA  
Technique

Blanc  
Bleu  
Vert

Intérieur  
Extérieur

Aspect  
semi  
brillant

Brosse  
Pistolet  
Rouleau

Nettoyage  
à l'eau

RSS  
6 m<sup>2</sup>/l

Sec 3 h  
Rec. 6 h



## Qualités

Opacifiant, souple et lessivable

Excellente résistance aux UV, au chlore, aux agents chimiques et aux détergents

Test de résistance au liquide norme NF ISO 2812-3 : aucune altération décelée visuellement

Test de résistance à la traction norme NF EN 4624 : contrainte de la traction = 1,3 MPa

Test d'adhérence sur béton et ciment après neutralisation :

→ Adhérence par quadrillage norme NF EN ISO 2409 = cotation 0 (aucun décollement)

Test de résistance à la rayure et à l'abrasion :

→ Test abrasion TABER norme NF EN ISO 7784-2 = 206,8 mg après 1000 tours

## Bénéfices à l'application

Très confortable à appliquer

Très garnissant

Sans odeur de solvant pour le confort de l'applicateur

## Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Consistance : crémeuse

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 50% HR

Appliquer 2 couches minimum après dégraissage et ponçage

Durcissement complet après 3 jours minimum avant remise en eau



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

# 4 |



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 103g/l COV.  
 Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 55 ± 2% Base NE 54 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,24 ± 0,05 Base NE 1,17 ± 0,05  
 Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.3 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante  
 Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 117 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2019

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris  
 Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris