

LAGAE

MADE IN
FRANCE

LAG FLEX MAT D3/I1

Revêtement souple semi épais pour rénovation de façade

Gamme
LAGBlanc &
Ton Pierre

EXTÉRIEUR

Aspect
MatBrosse
Rouleau
laineNettoyage
à l'eauRSS
2,5m²/KgSec 4 h
Rec. 24 h
hors pluie

Destinations

Pour ravalement de façade sur enduit au mortier, béton fibrociment, brique, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques. Également adapté aux fonds structurés et à l'entretien des anciens RSI (Revêtements Souples d'Imperméabilité).

Qualités

Film très souple en forte épaisseur
Masque le faïençage du support
Imperméable aux eaux de ruissellement
Laisse respirer le support
Formation du film par photo-réticulation
Bonne résistance à l'encrassement atmosphérique
Complément d'imperméabilité I1
Excellente résistance aux UV et aux intempéries

Bénéfices à l'application

Grande facilité d'application
Sans odeur
Séchage rapide

Mise en œuvre

D3/I1 PRÊT A L'EMPLOI
NE PAS DILUER sauf Impression (dilution à l'eau 5 à 10 %)
Consistance : épaisse
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Application à l'abri de la pluie
Consommation : pour D3 400g/m²
I1 impression 200 g/m² | finition 400 à 450 g/m²



20 Kg



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/c : 40g/l (2010). Ce produit contient au maximum 31g/l COV.
Extrait sec (en poids) : 72 ± 1% | Densité : 1,50 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Classification NF T34-722 D3 (cf NF DTU 59.1) I1 (cf NF DTU 42.1)
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 29 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2019