



OCEALAK MAT

Peinture laque mate tendue



Valeur ajoutée du produit

Gamme
OCEALAK

A base de résines alkydes modifiées uréthane et acrylique, Océalak Mat offre les performances techniques et les qualités esthétiques des laques solvantées.

950
teintes

Résistante aux intempéries, Océalak Mat s'utilise en extérieur aussi bien qu'en intérieur et procure un mat profond ainsi qu'un très bon rendu.

Intérieur
Extérieur

Qualités

Aspect
Mat
profond

Tendu parfait
Grande dureté et résistance aux rayures et aux chocs
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
Très riche en titane (pour le blanc)
Lavable
Non jaunissant

Brosse
Pistolet
Rouleau
laqueur

Nettoyage
à l'eau

RSS
12 à 14
m²/l

Bénéfices à l'application

Glisse idéale pour une répartition homogène
Temps de reprise exceptionnel
Sans odeur pour le confort de l'applicateur et des occupants
Séchage rapide pour une immobilisation minimale des locaux

Sec 2 h
Rec. 6 h

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI
Consistance : liquide
Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 75% HR
Utiliser dans une zone bien ventilée
Dilution de 0 à 5% pour application au pistolet



EVITER LE GASPILLAGE : Faire une estimation préalable de la quantité nécessaire et refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie.

Destinations

Décoration intérieure ou extérieure
de tous fonds usuels du bâtiment
en travaux neufs ou d'entretien



1, 3, 10 l



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/d : 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3g/l COV.
Extrait sec (en poids) : Blanc et base TP 72 ± 2% Base NE 65 ± 2% | Densité : Blanc et base TP 1,66 ± 0,05 Base NE 1,46 ± 0,05
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL

Fiche technique n° 77 devant être présente sur le chantier | Edition Décembre 2023